

技术数据表

氧化铁棕 686

产品描述

颜色索引号

颜料红 101, 颜料黄 42 和 颜料黑 11 的混合

CAS No./EC No.

51274-00-1/ 257-098-5

产品形态

粉末

用途

墙砖, 水泥, 铺路砖, 油漆, 涂料, 塑料, 橡胶
等等

技术数据

含量($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \alpha \text{H}_2\text{O}$)

%

≥88.0

吸油量

ml/100g

20-30

325目湿筛残渣

%

≤0.3

水溶物

%

≤0.5

水份

%

≤1.5

PH 值

4-7

密度

g/cm³

0.8-1.2

粒子形状

不规则形

着色力

%

95~105

色差 ΔE

≤1.0

包装

25kg/袋 1000kg/袋 包装, 可加托盘

运输和贮存

为了避免风化作用。应贮存干燥的地方, 同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品: 应封闭包装以防止吸潮和污染。

安全

在欧共体的有关指令及欧盟中的各独立国家的有效规定中, 此产品没有被归类到危险品中。在运输条例中也不具有危险性。

在欧盟以外的国家, 要保证遵照各国的关于危险物质的分类、包装、标识和运输。

一定要察看安全数据表。这包含一些产品的安全和生态方面的处理信息。

河北灿日化工有限公司

河北省石家庄市赵县新寨店工业区; 电话: 0311-84752858; 传真: 0311-84752858

邮箱: sales@xundachem.com; 网址: www.canrichem.com